

Produktbeschreibung

PVC-freie Digitaldruckfolie auf Basis eines oberflächenbeschichteten Polypropylens in weiß glänzend.

Abdeckmaterial

Einseitig beschichteter Silikonkarton, 135 g/m²

Haftklebstoff

Polyacrylat, permanent, transparent

Anwendungsbereich

Für brillante und farbtintensive Werbemaßnahmen in der Innen- und kurzfristigen Außenanwendung. Geeignet für ebene und leicht gewölbte Oberflächen. Bei Außenanwendungen wird die Kombination mit der Serie ORAGUARD® 236 empfohlen.

Druckverfahren

Solventbasierter Inkjetdruck, auch geeignet für UV- und Latex-Tinten.

Zertifikat

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 (C-s1,d0: schwer entflammbar, keine/kaum Rauchentwicklung, kein Abtropfen)

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff) | 0,100 mm |
| Formbeständigkeit (FINAT TM 14) | Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,3 mm. |
| Temperaturbeständigkeit*** | Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +80° C, keine Veränderung |
| Wasserbeständigkeit | Verklebt auf Aluminium, nach 48h/23° C keine Veränderung |
| Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl) | 16 N/25 mm |
| Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) | Längs: Min. 15 MPa Quer: Min. 15 MPa |
| Reißdehnung (DIN EN ISO 527) | Längs: Min. 400% Quer: Min. 450% |
| Lagerfähigkeit** | 2 Jahre |
| Verklebungstemperatur | > +10° C |
| Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung Bei vertikaler Außenbewitterung *** | 2 Jahre (unbedruckt) |

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ***mitteleuropäisches Normalklima

Produkthinweis

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollenummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAJET® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAJET® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAJET® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAJET® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.