

EastJet Frontlite 510

Besonderheiten:

- >>> gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- >>> perfekte Bedruckbarkeit mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten

	Technische Angaben
Materialbeschreibung	gewebeverstärktes PVC-Banner mit laminiertes Deckschicht
Materialgewicht (DIN 53352)	510g/m ²
Garnfeinheit	300 x 500 Dtex
Zugfestigkeit (DIN 53354)	750 (Länge) / 700 (Breite) N/50mm
Webdichte	18x12 Zoll
Reißfestigkeit (DIN 53363)	230 (Länge) / 200 (Breite) N/50mm
Abriebfestigkeit (DIN 53363)	40 N/50mm
Temperaturbeständigkeit (DIN 53372)	-30°C bis +70°C
Witterungsbeständigkeit (mitteleuropäisches Klima)	< 2 Jahre
Eigenschaften	- dimensionsstabil - hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
Anwendung	- großformatige Werbeanlagen - kurzfristige Innen- und Außenanwendungen
Verfügbare Abmessungen (Artikel-Nr.)	110,0 cm x 50,0 m (SBQ-FL510R110-50-QU) 137,0 cm x 50,0 m (SBQ-FL510R137-50-QU) 160,0 cm x 50,0 m (SBQ-FL510R160-50-QU) 250,0 cm x 50,0 m (SBQ-FL510R250-50RL-QU) 320,0 cm x 50,0 m (SBQ-FL510R320-50RL-QU)

Alle Angaben ohne Gewähr. Dem Käufer wird empfohlen das Material für den gewünschten Einsatzzweck vorab zu testen.